

LORIALUX

A.T.L

**TRAITEMENT
DEFINITIF
DE PROTECTION**

ASPECT MOUILLÉ



USAGE :

Terres cuites, pierres, marbres, grés, parrefeuille, carreaux ciments, dalles bétons, grés polis, béton ciré et tous matériaux poreux.

**PRODUIT DE PROTECTION, HYDROFUGE,
OLEOFUGE , ANTI-TACHE**

Sans éliminer les échanges gazeux des matériaux
Pour tous problèmes de porosité ou microporosité.

- **Rend les matériaux traités ingélifs (sous réserve d'une pose avec film polyane)**
- **Pénètre à l'intérieur des sols**
- **Evite l'encrassement et protège les sols des taches de graisse vin, café etc...**
- **Pénètre définitivement dans les sols**
- **Ravive la couleur des sols et donne un fini satiné**
- **Evite l'effritement des matériaux fragiles**
- **Permet les retouches sans risque de chevauchement**

MODE D'EMPLOI :

Toute application doit être effectuée sur un sol : PROPRE SEC NEUTRE

- Décapage efflorescence et remontée de ciment avec nos Décapants.
- Nettoyage et décapage des sols encrassés ou déjà traités avec le Décrassant rénovateur
- Après cette opération, plusieurs rinçages à l'eau devront être effectués jusqu'à neutralisation complète des sols.
- Pour un meilleur rinçage aspirez les eaux usées.
- Avant application de l'A.T.L. la zone devra être totalement sèche.
- L'application s'effectuera à l'aide d'un mouilleur à vitre ou un rouleau laqueur en massant la surface pour assurer une meilleure pénétration.
- Une seconde couche moins épaisse sera appliquée après séchage total.
- Pour les matériaux à haute porosité tels que terres cuites, parrefeuilles, une troisième couche peut-être nécessaire.
- Temps de séchage 40 à 60 mn

PRO



A.T.L

TRAITEMENT DEFINITIF DE PROTECTION

ASPECT MOUILLÉ

- Après l'application entretien à la serpillère et eau ou nettoyeur sol PH neutre.

A EVITER ABSOLUMENT : application de l'A.T.L sur :

Un sol humide . Un sol déjà traité. Un sol chaud : chauffage au sol, plein soleil

DOMAINE D'UTILISATION CONSOMMATION :

A.T.L Rouge : forte porosité 10% = terres cuites, parrefeuille	1 Litre/7m ²
A.T.L Jaune : normal de 5 à 10% = grés, pierres	1 Litre/10 à 12m ²
A.T.L Blanc : faible de 1 à 5% = marbre	1 Litre/10 à 15m ²

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cours d'application :

- Aérer largement ou porter un masque de protection.
- Ne pas fumer et n'utiliser qu'éloigné d'une source de chaleur ou d'une flamme

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES :

- A base de résines, solvants et additifs complémentaires
- Point éclair 27°C



Xn - Nocif



N - Dangereux pour l'environnement

**Contient 30 % et plus
d'hydrocarbure aromatique**

R 10 Inflammable. **R 20/21** Nocif par inhalation et par contact avec la peau. **R 51/53** Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

S 2 Conserver hors de la portée des enfants. **S 13** Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. **S 25** Éviter le contact avec les yeux.

S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

CONDITIONNEMENT :

Colis de 6 x 1 L

Colis de 2 x 5 L

NB : Conditionnement professionnel sur demande.



Siège social : 41 rue A. Parsy 59112 ANNOEULLIN - Tél. : (33) 03.20.85.63.77 - Fax : (33) 03.20.58.97.06

Mail : cd.loriaux@free.fr - Site : www.loriaux.fr

S.A.R.L. Au Capital de 102.400 Euros - RC Lille 79 B 66 - SIREN 315107441 00018 - APE 2059Z - N° TVA: FR 08 315107441